Mastic silicone fongicide neutre alimentaire - cartouche de 300ml

Unité

Mastic élastomère pour joints de liaison de finition et étanchéité

Stock
En stock

DESCRIPTION

- Fongicide puissant intégré à la composition
- Produit alimentaire (PV Ianesco) sans solvant
- Adhérence à tous supports

Ce mastic silicone neutre monocomposant vulcanise au contact de l'humidité atmosphérique pour former un caoutchouc souple et résistant et parfaitement étanche

- Traité anti-moisissures et agréé contact alimentaire (PV Ianesco)
- Permet de réaliser des joints de qualité professionnelle en installation frigorifique, laboratoire, piscine, cuisine et salle de bain
- Excellente résistance au vieillissement et aux écarts de température préserve la performance (qualité, étanchéité) de vos joints dans le temps
- Peut s'appliquer à température ambiante et dans les chambres froides et congélateurs

Disponible à l'unité ou en lot

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mastic silicone alimentaire de qualité professionnelle spécialement formulé pour les joints exposés à la moisissure ou à des variations de température.

Caractéristiques principales :

- Fongicide puissant intégré à la composition
- Produit alimentaire
- Excellente adhérence sur tous supports
- Coloris : Blanc

Adhérence à :

- Verre
- Béton
- Aluminium
- PVC
- Plastique
- Polyester
- Céramique
- Carrelage
- Autres supports courants
- Collage et jointement sur tous supports en intérieur comme en extérieur.

Domaine d'application :

- Étanchéité des joints dans toutes les installations sanitaires (cuisines, douches, lavabos, murs, sols…)
- Joints de liaison et finition en cuisines et salles de bain
- Scellement de cloisons sanitaires
- Joints d'étanchéité en salle blanche, installation frigorifique et laboratoire
- Joints d'étanchéité de piscine

Mise en œuvre :

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, exempts de graisse et de parties friables. Lisser le joint dans les 5 minutes qui suivent l'application pour assurer un bon serrage sur le support.

ATTENTION: ne pas peindre. Peut produire une réaction allergique. Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION	
Aspect	Pâte thixotrope
Densité	1,23 g /cm³
Température d'application	+5°C à +40°C
Formation de peau	10-15 minutes
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES APRES RÉTICULATION	
Température de service	-40°C à +150 °C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES MESURÉES SUR SUPPORT ALUMINIUM		
Dureté Shore A	DIN 53505	24
Module 100%	ISO 8339	0,50 MPa
Résistance à la rupture	ISO 8339	1,30 MPa
Allongement à la rupture	ISO 8339	500 %

Conseils:

Refaites régulièrement vos joints d'étanchéité de salle de bain et autour de vos appareils sanitaires. Avec le temps, l'atmosphère humide, ceux-ci deviennent poreux laissant ainsi une possibilité à l'eau de s'infiltrer, ils peuvent également noircir rendant préférable l'utilisation de silicone traité anti-moisissures.

Il est très simple et facile de procéder au remplacement de vos anciens joints: quelques minutes suffiront et cela ne nécessite que peu d'outillage.

- Commencez en éliminant toutes traces des anciens joints (grattoir, lame de cutter...) et procéder au nettoyage complet de la zone (dégraisser etc..)
- Appliquez le silicone anti moisissures au pistolet en une seule fois (évitez les raccords) en veillant à maintenir constante la largeur du joint .
- Lissez le joint à l'aide d'une spatule ou à l'aide d'un doigt préalablement imbibé de liquide vaisselle et laisser le joint en séchage quelques heures.