Mousse colle professionnelle monocomposante-12 aérosols 750ml

Carton de 12 cartouches

Remplacer colles et mortiers traditionnels pour fixer tuiles, panneaux isolations, plaques de plâtres

Fabrication à la commande
Expédié sous 10 jours

DESCRIPTION

- adhère sur la plupart des matériaux de construction (y compris supports minéraux et revêtus de polystyrène, mousse ou plastique)
- sec au toucher après 10 min

Mousse adhésive monocomposante en aérosol durcissant à l'humidité de l'air et contenant un gaz propulseur respectant la couche d'ozone (sans CFC et HFC). Ce système représente une innovation majeure dans le domaine de la construction car il permet de remplacer les mortiers ou colles traditionnels.

- coloris orange
- colle rapidement et avec précision
- sec au toucher après 10 min
- temps de recoupe 30 min
- température de travail de 5°C à 25°C
- Lot de 12 cartouches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Une innovation majeure dans la construction qui permet de remplacer les mortiers ou colles traditionnels (tuiles, panneaux isolations, fondations, plaques de plâtres).

Caractéristiques principales

- Lot de 12 aérosols
- Très bon pouvoir adhésif et isolant
- Aucune préparation préalable (gain de temps)
- Colle rapidement et avec précision
- Adhère sur la plupart des matériaux de construction y compris les supports minéraux et revêtus de polystyèrène, mousse ou plastique
- Consommation réduite, collage jusqu'à 15m² avec un aérosol (gain financier)
- Efficace dans toutes conditions climatiques

Domaine d'application

S'utilise pour la fixation de panneaux d'isolation thermique sur les façades, les fondations en extérieur et le collage de plaques de plâtre en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION	
Rendement en expansion libre	40 à 45 litres
Densité avant réticulation	30 kg /m³
Structure cellulaire	Moyenne / fine 10mm
Temps de recoupe (30 mm du bord)	30-40 minutes
Formation de peau	10-12 minutes
Température de travail	Mini : +5°C Maxi : +25°C Optimum : +20°C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES MESURÉES SUR SUPPORT ALUMINIUM		
Résistance à la traction	BS 5241	11.2 N/cm²
Résistance à la compression	BS 5241	3 N/cm²
Perte de volume		0 %
Réduction acoustique Rst.w	60 dB	
Conductivité thermique	DIN 52612	0.034 W/mk
Point éclair de la mousse durcie	400°C	
Thermo tolérance de la colle sèche	-50°C à +90°C (-65°C à + 130°C en pointe)	
Résistance au feu	DIN 4102	B2